




DARK M1



Blanco
White / Blanche / Branco / Bianco

200 12302900
250 12303900
300 12320900




Perla
Pearl / Perle / Pérola / Perla

200 12302010
250 12303010
300 12320010




Beige
Beige / Beige / Bege / Beige

200 12302938
250 12303938
300 12320938



Gris
Grey / Gris / Cinza / Grigio

200 12302868
250 12303868
300 12320868



Gris oscuro
Dark grey / Gris foncé / Cinza escuro / Grigio scuro

200 12302743
250 12303743
300 12320743



Negro
Black / Noire / Preto / Nero

200 12302964
250 12303964
300 12320964

* Bajo pedido, consultar disponibilidad · On demand, Check availability · Sur demande, vérifier la disponibilité · Sob demanda, consulte disponibilidade · Su richiesta, verificare la disponibilità

Características técnicas.

Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas. Caratteristiche tecniche. خصائص تقنية

Peso · Weight · Poids · Peso · Peso · وزن	530 g/m² ± 10%
Ancho · Width · Largeur · Largura · Larghezza · عرض	200-250-300 cm Ver muestras
Espesor · Thickness · Épaisseur · Espessura · Spessore · سماكة	0,36 mm ± 0,05
Largo del rollo · Roll length · Longueur du rouleau · Comprimento do rolo · Lunghezza del rotolo · طول اللفة	30 m ± 10%
Composición · Composition · Composition · Composição · Composizione · التركيبة	60% PVC 40% Fiberglass
Opacidad · Opacity · Opacité · Opacidade · Opacità · عموض	100%
Resistente al fuego · Fire resistance · Résistance au feu · Resistência ao fogo · Resistente al fuoco · مقاوم النار	M1 UNE23.727:1990 CLASE 2 UNE-EN 13773:2003
Resistencia a la luz · Light fastness · Résistance à la lumière · Resistência à luz · Resistenza alla luce · مقاومة الضوء	AATCC 16-2003 Class 4.5 After 80 AFU

Termosoldable · Thermo welding allowed · Thermoscellable · Termoscellável · Saldabile · قابل للحام	
Limpiar con un trapo húmedo · Wet wipe · Nettoyer avec un chiffon humide · Limpe com um pano húmido · Pulire con un panno umido · التنظيف باستخدام قطعة قماش مبللة	
Reflexión solar (Rs) · Trans. solar (Ts) Solar reflection (Rs) · Solar trans. (Ts) Réflexion solaire (Rs) · Trans. solaire (Ts) Reflexão solar (Rs) · Trans. solar (Ts) Riflessione solare (Rs) · Tras. solare (Ts)	Light colours. Rs: 31-42% Ts: 69-58%
الانعكاس الشمسي (Rs) النقل الشمسي (Ts)	Dark colours. Rs: 46-94% Ts: 53-06%