

TOUCH 5%




Blanco
White / Blanche / Branco / Bianco

250-5% 12231401
300-5% 12258401




Crema (Blanco-beige)
Cream (White-beige)
Crème / Creme / Crema

250-5% 12231402
300-5% 12258402



Beige
Beige / Beige / Bege / Beige

250-5% 12231448
300-5% 12258448




Camel
Camel / Chameau / Camelo /
Cammello

250-5% 12231415
300-5% 12258415



Blanco-gris
White-grey / Blanche-gris / Branco-
cinza / Bianco-grigio

250-5% 12231403
300-5% 12258403




Gris medio
Mid grey / Gris moyen / Cinza
médio / Grigio medio

250-5% 12231414
300-5% 12258414



Gris oscuro
Dark grey / Gris foncé / Cinza escuro
/ Grigio scuro

250-5% 12231406
300-5% 12258406



Grafito (Gris oscuro-negro)
Graphite (Dark grey-black)
Graphite / Grafite / Grafite

250-5% 12231405
300-5% 12258405




Negro
Black / Noire / Preto / Nero

250-5% 12231407
300-5% 12258407



Chocolate
Chocolate / Chocolat / Chocolate /
Cioccolato

300-5% 12258408



Melocotón
Peach / Pêche / Pêssego / Pesca

300-5% 12258421



Cappuccino

300-5% 12258443



Azul
Blue / Bleu / Azul / Blu

300-5% 12258425

















* Bajo pedido, consultar disponibilidad · On demand, Check availability · Sur demande, vérifier la disponibilité · Sob demanda, consulte disponibilidad · Su richiesta, verificare la disponibilità



TOUCH 5%

Características técnicas.

Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas. Caratteristiche tecniche. خصائص تقنية

	Peso - Weight - Poids - Peso - Peso - وزن	405 g/m² ± 10%
	Ancho - Width - Largeur - Largura - Larghezza - عرض	250 - 300 cm Ver muestras
	Espesor - Thickness - Épaisseur - Espessura - Spessore - سماكة	0,58 mm ± 0,05
	Largo del rollo - Roll length - Longueur du rouleau - Comprimento do rolo - Lunghezza del rotolo - طول اللفة	27 m ± 5%
	Composición - Composition - Composition - Composição - التركيبة	70% PVC 30% polyester
	Factor de Apertura - Openness Factor - Facteur d'ouverture - Fator de Abertura - Fattore di apertura - عامل الانفتاح	5%
	Urdimbre - Warp - Chaîne - Urdidura - Ordito	48
	Trama - Weft - Trame - Trama - Trama	48
	Resistente al fuego - Fire resistance - Résistance au feu - Resistência ao fogo - مقاوم النار	FR NFPA701(USA) M1 - CLASE 1 UNE-EN 13773:2003
	Resistencia a la tensión - Tensile strength - Résistance à la traction - Resistência à tração - مقاومة الشد	329 daN-5 cm · warp 410 daN-5 cm · weft DIN53354:1981
	Medio ambiente - Environment - Environnement - Medio ambiente - Ambiente - بيئة	OEKO-TEX 100
	Resistencia a la luz - Light fastness - Résistance à la lumière - Resistência à luz - Resistenza alla luce - مقاومة الضوء	AATCC 16-2003 Class 4.5 After 80 AFU
	UV-A Factor UV-B Factor	93,59% 95,28%
	Reflexión solar (Rs) - Trans. solar (Ts) - Trans. de la luz (Tv) Solar reflection (Rs) - Solar trans. (Ts) - Light transmission (Tv) Réflexion solaire (Rs) - Trans. solaire (Ts) - Trans. lumineuse (Tv) Reflexão solar (Rs) - Trans. solar (Ts) - Trans. de luz (Tv) Riflessione solare (Rs) - Tras. solare (Ts) - Tras. della luce (Tv)	Light colours. Rs: 50-55% Ts: 15-20% Tv: 13-20%
	Dark colours. الانعكاس الشمسي (Rs) النقل الشمسي (Ts) انتقال الضوء (Tv)	Rs: 06-30% Ts: 07-14% Tv: 09-15%
	Imprimible - Printable - Imprimibile - Imprimível - Stampabile	HP Latex printer tested